



CEKALOR EVO

Peinture au latex à haute résistance

*Exempte de composants organiques volatils

CLASSE	Peinture au latex à haut pouvoir couvrant pour l'intérieur, résistance à l'abrasion : classe 2 (EN 13.300) lessivable.
USAGES	Peinture mate de première qualité pour la décoration intérieure des murs et plafonds en tous matériaux: plâtre, cimentage, briques, panneaux agglomérés, papiers-peints, tissu de verre, etc.
PROPRIETES	La peinture CEKALOR EVO adhère sur toutes surfaces propres et solides. Elle forme un revêtement mat très couvrant et uniforme et offre une excellente résistance aux lavages et lessivages. Elle est antifissures sur fonds gras, sur colles et enduits. Elle s'applique facilement sans éclaboussures et offre un long temps ouvert qui évite toute trace de reprise.
COMPOSANTS	CEKALOR EVO est sans odeur et ne contient pas de composants organiques volatils: ni solvants, plastifiants, monomères, ni adjuvants volatils. Dispersion de latex copolymère, dioxyde de titane rutile, charges et adjuvants sélectionnés, eau.
TEINTES	Blanc pur, sur demande : toutes teintes des nuanciers ET 1000 TEINTES, NCS II, RAL et GEO COLLECTION .
MODE D'EMPLOI	Sur fond solide, propre et peu absorbant, diluer la première couche à max. 10% d'eau. Imprégner les surfaces poreuses, les cimentages, le plâtre et le bois au PLASTIFOND dilué, recouvrir les fonds irréguliers au PRIMER GERACRYL , isoler les fonds douteux au GERAPRIM EVO . Enlever complètement les anciennes peintures farinantes par lavage ou décapage. CEKALOR EVO s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless (dil.5%, buse 0,5mm). CEKALOR EVO couvre en 2 couches sur tous fonds. Séchage: hors poussière: 30 min, recouvrable: 6 heures. Laver les ustensiles à l'eau de suite après usage.
RENDEMENT	CEKALOR EVO non dilué: 8 à 10 m ² au litre par couche.
STOCKAGE	CEKALOR EVO est à tenir à l'abri du gel. Entre +5° et +30° C, une tenue au stockage de 2 ans en seau non entamé est garantie.
COV	Classe PAa : Finition intérieure mate pour murs et plafonds. Limite de COV pour 2010 : contenu maximal 30 g/l. Contenu du CEKALOR EVO : 1 g/l COV maximum.