



# CEKALOR TOP

**EVO**
**Peinture au latex spéciale pour plafonds**

## Exempte de composants organiques volatils

<b>CLASSE</b>	Peinture-dispersion à haut pouvoir couvrant pour intérieur, résistance à l'abrasion : classe 3 (EN 13.300) lavable.
<b>USAGES</b>	Peinture de qualité professionnelle pour la mise en peinture mate des plafonds et murs, sur plâtre, anciennes peintures, fibre de verre, papier engrain etc.
<b>PROPRIETES</b>	La peinture <b>CEKALOR TOP</b> adhère sur toutes les surfaces propres et solides. Elle s'applique facilement sans éclaboussures, est très couvrante, parfaitement mate et offre une bonne résistance aux lavages. Elle est antifissures sur fonds gras, sur colles et enduits.  <b>La haute teneur en liant et la faible porosité permettent la mise en peinture aisée des plafonds de toute taille et garantissent un aspect mat uniforme sans traces de reprise.</b>
<b>COMPOSANTS</b>	Dispersion de latex copolymère, dioxyde de titane rutile, charges et adjuvants, eau.
<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	Poids spécifique: $\pm 1,46 \text{ kg/ } \ell$ Extrait sec: $\pm 56,5 \%$ (poids) Degré de brillance à 85° : < 2%
<b>TEINTES</b>	Blanc pur, teintes par ajout de <b>TEINTES UNIVERSELLES GERARD</b> <b>TEINTES GEO COLLECTION</b> claires sur demande.
<b>MODE D'EMPLOI</b>	Sur fond solide, propre et peu absorbant, diluer la première couche à max. 10% d'eau. Imprégner les surfaces poreuses, les cimentages, le plâtre et le bois au <b>PLASTIFOND</b> dilué, recouvrir les fonds irréguliers au <b>PRIMER GERACRYL</b> , isoler les fonds douteux au <b>GERAPRIM EVO</b> .  Enlever complètement les anciennes peintures farinantes par lavage ou décapage.  <b>CEKALOR TOP</b> s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless (dil.5%, buse 0,5mm). <b>CEKALOR TOP couvre en 2 couches sur tous fonds.</b>  Séchage: hors poussière: 30 min, recouvrable: 6 heures. Laver les ustensiles à l'eau de suite après usage.
<b>RENDEMENT</b>	<b>CEKALOR TOP</b> non dilué: 8 à 10 m <sup>2</sup> au litre par couche.
<b>STOCKAGE</b>	<b>CEKALOR TOP</b> est à tenir à l'abri du gel. Entre +5° et +30° C, une tenue au stockage de 2 ans en seau non entamé est garantie.
<b>COV</b>	Classe PAa : Finition intérieure mate pour murs et plafonds. Limite de COV pour 2010 : contenu maximal 30g/l. Contenu du <b>CEKALOR TOP EVO</b> : 1 g/l COV maximum.