



GERACRYL

Latex acrylique mat à haute résistance

CLASSE	Peinture acrylique à très haut pouvoir couvrant pour toute peinture mate à l'intérieur et à l'extérieur, résistance à l'abrasion : classe 2 (EN 13.300) lessivable.
USAGES	Peinture de qualité pour la protection lessivable des murs et plafonds en tous matériaux: plâtre, cimentages, briques, panneaux agglomérés, papier-peint, tissu de verre et des fonds extérieurs lisses ou à faible structure.
PROPRIETES	La peinture GERACRYL adhère sur toutes surfaces propres et solides. Elle possède un couvrant exceptionnellement élevé, forme un revêtement d'un mat profond et uniforme et offre une excellente résistance à l'usure, aux lavages, aux lessivages et aux intempéries. Elle s'applique facilement sans éclaboussures et offre un bon temps ouvert qui évite toute trace de reprise. Sa surface dure et robuste permet d'enlever des taches par lessivage sans laisser de marques.
COMPOSANTS	Dispersion acrylique, dioxyde de titane rutile, charges fines et adjuvants sélectionnés, eau.
TEINTES	Blanc pur, carte de 14 teintes, sur demande : toutes teintes des nuanciers ET 1000 TEINTES, NCS II, RAL et GEO COLLECTION .
MODE D'EMPLOI	Sur support intérieur solide, propre et peu poreux, la première couche de GERACRYL est diluée à 10% d'eau. Les fonds minéraux absorbants et le plâtre sont traités à l'impression PLASTIFOND ou à l' IMPRESSION GERADEX . Les fonds intérieurs douteux sont traités au GERAPRIM EVO , les fonds irréguliers recouverts au PRIMER GERACRYL . GERACRYL s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless (dilution 5%, buse 0,5mm). GERACRYL couvre en 2 couches sur tous les fonds. Séchage: hors poussière: 30 min, recouvrable: 6 heures. Laver les ustensiles à l'eau de suite après usage.
RENDEMENT	GERACRYL non dilué: 8 - 10 m ² au litre par couche.
REMARQUE	GERACRYL convient à l'extérieur sur fonds lisses ou peu structurés. Pour les façades rugueuses, nous préconisons nos peintures spécifiques GERACRYL FACADE et GERADEX .
STOCKAGE	GERACRYL est à tenir à l'abri du gel. Entre +5° et +30°C, une tenue au stockage de 2 ans en seaux non entamés est garantie.
COV	Classe PAa : Finition intérieure mate pour murs et plafonds. Limite de COV pour 2010 : contenu maximal 30 g/l. Contenu du GERACRYL : 1 g/l COV maximal pour le blanc 29 g/l COV maximal pour les teintes