



GERACRYL SATIN

Peinture au latex acrylique satinée

CLASSE	Peinture acrylique satinée à haut pouvoir couvrant pour murs et plafonds et pour extérieur, résistance à l'abrasion : classe 1 (EN 13.300) lessivable.
USAGES	Peinture de qualité pour la protection intérieure des murs et plafonds en tous matériaux: plâtre, cimentages, briques, panneaux agglomérés, papier-peint, tissu de verre et pour fonds extérieurs peu absorbants.
PROPRIETES	La peinture GERACRYL SATIN adhère sur toutes surfaces propres et solides. Elle possède un couvrant élevé, forme un revêtement satiné uniforme et offre une excellente résistance à l'usure, aux lavages, aux lessivages et aux intempéries. Elle s'applique facilement sans éclaboussures et offre un bon temps ouvert qui évite toute trace de reprise.
COMPOSANTS	Dispersion acrylique, dioxyde de titane rutile, charges fines et adjuvants sélectionnés, eau.
TEINTES	Blanc pur, sur demande : toutes teintes des nuanciers ET 1000 TEINTES, NCS II, RAL et GEO COLLECTION .
MODE D'EMPLOI	Sur support intérieur solide, propre et peu poreux, la première couche de GERACRYL SATIN est diluée à 10% d'eau. Les fonds minéraux absorbants et le plâtre sont traités à l'impression PLASTIFOND ou à l' IMPRESSION GERADEX . Les fonds intérieurs douteux sont traités au GERAPRIM EVO , les fonds irréguliers recouverts au PRIMER GERACRYL . GERACRYL SATIN s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless (dilution 5%, buse 0,5mm). GERACRYL SATIN couvre en 2 couches sur tous les fonds. Séchage: hors poussière: 30 min. Recouvrable: 6 heures. Laver les ustensiles à l'eau de suite après usage.
RENDEMENT	GERACRYL SATIN non dilué: 8 - 10 m ² au litre par couche.
REMARQUE	GERACRYL SATIN convient à l'extérieur sur fonds lisses et peu absorbants. Pour les façades, nous préconisons nos peintures spécifiques GERACRYL FACADE et GERADEX .
STOCKAGE	GERACRYL SATIN est à tenir à l'abri du gel. Entre +5° et +30°C, une tenue au stockage de 2 ans en seaux non entamés est garantie.
COV	Classe PAb : Finition intérieure brillante pour murs et plafonds. Limite de COV pour 2010 : contenu maximal 100 g/l. Contenu du GERACRYL SATIN : 29 g/l COV maximum. (remplace la fiche 3798 GELATEX SUPER)